



1020, 1301
06
CPD -050015131
CPD -050015258
CPD-0423, 0424

SKLOBIT 40 DEKOR

OXIDOVANÉ PÁSY

Podle § 5, odst.1, pís. e) nařízení vlády 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady evropských společenství níže uvedený výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou odpovědnost, že asfaltový pás splňuje požadavky evropských norem o stavebních výrobcích :

Použití hydroizolace pro náročnější aplikace	EN 13707 Střešní		Vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš			
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní		Břidličný posyp přírodní / barevný + podélná spalná PP folie 8-10 cm Sklenná tkanina G Oxidovaný, oboustranný PE fólie			
Montáž	≥ +5°C		Typ S natavitelný plamenem hořáku, (příp. lepený nebo mech. kotvený)			
Metoda měření ČSN	VLASTNOSTI		Tole- rance	HODNOTY	Jednotky	
SKLOBIT 40 DEKOR						
EN 1850-1	FYZIKÁLNÍ	Zjevné vady		-	Bez vad	-
EN 1848-1		Délka a šířka pásu		≥	7,5 x 1,0	m
EN 1848-1		Přímost		≤	15	mm/7,5 m
EN 1849-1		Tloušťka		±0,2	4,2	mm
EN 12311-1	MECHANICKÉ	Max.tahová síla podélná/příčná		≥	1000 / 1400	N/50 mm
EN 12311-1		Tažnost podélná/příčná		≥	4 / 4	%
EN 12310-1		Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná		≥	200 / 100	N
EN 12317-1		Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná		≥	NPD	N/50 mm
EN 12730		Odolnost proti statickému zatížení metoda A		≥	20	kg
EN 12691		Odolnost proti nárazu metoda A		≥	1000	mm
EN 12039		Přilnavost posypu		≤	25	%
EN 1928	HYDRO FYZ. A DIFUZNÍ	Vodotěsnost		≥	200	kPa
EN 1931		Propustnost vodních par μ		≥	NPD (20000)	μ
EN 1109	TEPELNÉ	Ohebnost za nízkých teplot		≤	0	°C
EN 1110		Odolnost proti stékání za vyšších teplot		≥	70	°C
EN 13501-1		Reakce na oheň		-	Třída E	-
EN 13501-5		Chování při vnějším požáru / systém		-	B _{ROOF} (t1)	-
EN 1296	TRVANLI VOST	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stékavost	≤/≥	0 / 70	°C

NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle příslušné EN

EN 13948 Odolnost proti prorůstání kořínků není deklarována

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969

Pásky neobsahují nebezpečné látky.

Je vydán notifikovanou osobou 1020 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Předměřice nad Labem, Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-050015131 a 050015248, notifikovanou osobou 1301 Technickým a zkušebním ústavem stavebním, n.o., Bratislava, ES Certifikát vnútopodnikovej kontroly č.1301-CPD-0423 a 0424, které doplňuje každoroční Zpráva o dohledu.

Miroslav Konečný
člen představenstva

Svoboda nad Úpou, dne 9.1.2013

Jan Adam
člen představenstva

Ve všeobecných podmínkách jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti,..
Přísluší uživateli při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.