



1020, 1301  
06  
CPD -050015131  
CPD -050015258  
CPD-0423, 0424

# ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL

## MODIFIKOVANÉ PÁSY

Podle § 5, odst.1, pís. e) nařízení vlády 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady evropských společenství níže uvedený výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou odpovědnost, že asfaltový pás splňuje požadavky evropských norem o stavebních výrobcích :

<b>Použití</b> hydroizolace pro náročné aplikace	EN 13707      Střešní EN 13970 EN 13969 Typ T Spodní stavba	Spodní modifikovaný asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš nebo jako parozábrana. Modifikovaný asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací spodních staveb i proti tlakové vodě. (1-vrstvý, proti zemní vlhkosti).				
<b>Popis výrobku</b>	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	Minerální jemnozrnný posyp Polyesterová vložka PV Modifikovaný elastomery (SBS, syntetickým kaučukem), oboustranný PE fólie				
<b>Způsob použití</b>	≥ 0°C	Typ S natavitelný plamenem hořáku, (vyjimečně lepený).				
<b>Metoda měření ČSN</b>	<b>VLASTNOSTI</b>		<b>Tolerance</b>	<b>HODNOTY</b>	<b>Jednotky</b>	
<b>ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL</b>						
EN 1850-1	<b>FYZIKÁLNÍ</b>	Zjevné vady	-	Bez vad	-	
EN 1848-1		Délka a šířka pásu	≥	7,5 x 1,0	m	
EN 1848-1		Přímost	≤	15	mm/7,5 m	
EN 1849-1		Tloušťka	±0,2	4,0	mm	
EN 12311-1	<b>MECHANICKÉ</b>	Max.tahová síla podélná/příčná	≥	850 / 550	N/50 mm	
EN 12311-1		Tažnost podélná/příčná	≥	40 / 40	%	
EN 12310-1		Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	≥	200 / 300	N	
EN 12317-1		Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná	≥	900 / 400	N/50 mm	
EN 12730		Odolnost proti statickému zatížení metoda A	≥	20	kg	
EN 12691		Odolnost proti nárazu metoda A	≥	900	mm	
EN 1928	<b>HYDRO FYZ. A DIFÚZNÍ</b>	Vodotěsnost	≥	200	kPa	
EN 1931		Propustnost vodních par μ	≥	25 000	μ	
EN 1109	<b>TEPELNÉ</b>	Ohebnost za nízkých teplot	≤	-15	°C	
EN 1110		Odolnost proti stékání za vyšších teplot	≥	90	°C	
EN 13501-1		Reakce na oheň	-	Třída E	-	
EN 13501-5		Chování při vnějším požáru / systém	-	*)	-	
EN 1107-1		Rozměrová stálost	≤	-0,5	%	
EN 1296	<b>TRVANLIVOST</b>	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stékanost	≤/≥	-10 / 90	°C
			Propustnost vodních par	≥	25 000	μ
			Vodotěsnost	≥	200	kPa

NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle příslušné EN

EN 13948 Odolnost proti prorůstání kořínků není deklarována

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969, EN 13970

\*) Součást systémové skladby s požární odolností, viz. rozšířená aplikace PAVUS.

Pásky neobsahují nebezpečné látky.

Je vydán notifikovanou osobou 1020 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Předměřice nad Labem, Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-050015131 a 050015248, notifikovanou osobou 1301 Technickým a zkušebním ústavem stavebním, n.o., Bratislava, ES Certifikát vnútopodnikovej kontroly č.1301-CPD-0423 a 0424, které doplňuje každoroční Zpráva o dohledu.

Svoboda nad Úpou, dne 9.1.2013

Miroslav Konečný  
člen představenstva

Jan Adam  
člen představenstva

Ve všeobecných podmínkách jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti,..  
Přísluší uživateli při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.

KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 27537749, DIČ CZ27537749,  
Výrobní závody  
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou,  
Zbuzany 307, CZ 516 01 Rychnov nad Kněžnou,  
Karlovarská 360, CZ 362 33 Hroznětín,

OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764  
tel. +420 499847511, fax +420 499847516  
tel. +420 499455901, fax +420 499455900  
tel. +420 499455951, fax +420 499455950  
info@kvkparabit.com

www.kvkparabit.com