



1020, 1301  
06  
CPD -050015131  
CPD -050015258  
CPD-0423, 0424

# PARAELAST AL + V S35

## MODIFIKOVANÉ PÁSY

Podle § 5, odst.1, pís. e) nařízení vlády 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady evropských společenství níže uvedený výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou odpovědnost, že asfaltový pás splňuje požadavky evropských norem o stavebních výrobcích :

<b>Použití</b> hydroizolace pro méně náročné aplikace	EN 13707      Střešní EN 13970 EN 13969      Spodní stavba	Parozábrana Modifikovaný asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti zemní vlhkosti, podpovrchové vodě a proti radonu; po ověření výpočtem i pro vysoký radonový index pozemku.			
<b>Popis výrobku</b>	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	Minerální jemnozrnný posyp Al fólie + skleněná rohož V Modifikovaný elastomery (SBS synt. kaučukem), oboustranný PE fólie			
<b>Montáž</b>	≥ +5°C	Typ S natavitelný plamenem hořáku, (výjimečně lepený). U spodních staveb se používá jako hydroizolační pás v kombinaci s asfaltovými pásy o vysoké pevnosti v tahu.			
<b>Metoda měření ČSN</b>	<b>VLASTNOSTI</b>		<b>Tolerance</b>	<b>HODNOTY</b>	<b>Jednotky</b>
<b>PARAELAST AL+V S35</b>					
EN 1850-1	<b>FYZIKÁLNÍ</b>	Zjevné vady	-	Bez vad	-
EN 1848-1		Délka a šířka pásu	≥	7,5 x 1,0	m
EN 1848-1		Přímost	≤	15	mm/7,5 m
EN 1849-1		Tloušťka	±0,2	3,5	mm
EN 12311-1	<b>MECHANICKÉ</b>	Max.tahová síla podélná/příčná	≥	350 / 150	N/50 mm
EN 12311-1		Tažnost podélná/příčná	≥	2 / 2	%
EN 12310-1		Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	≥	100 / 100	N
EN 12317-1		Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná	≥	300 / 200	N/50 mm
EN 12730		Odolnost proti statickému zatížení metoda A	≥	20	kg
EN 12691		Odolnost proti nárazu metoda A	≥	900	mm
EN 1928	<b>HYDROFYZ. A DIFÚZNÍ</b>	Vodotěsnost	≥	200	kPa
EN 1931		Propustnost vodních par	≥	370 000	μ
ČSN 73 0601		Součinitel difúzního odporu radonu plocha/spoj	≤	3,0.10 <sup>-15</sup> / 3,6.10 <sup>-15</sup>	m <sup>2</sup> /s
EN 1109	<b>TEPELNÉ</b>	Ohebnost za nízkých teplot	≤	-15	°C
EN 1110		Odolnost proti stékání za vyšších teplot	≥	70	°C
EN 13501-1		Reakce na oheň	-	Třída E	-
EN 13501-5		Chování při vnějším požáru / systém	-	*)	-
EN 1296	<b>TRVANLIVOST</b>	Umělé stárnutí	≤/≥	-10 / 70	°C
		Ohebnost / Stékavost	≥	340 000	μ
		Propustnost vodních par	≥	200	kPa
		Vodotěsnost			

NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle příslušné EN

EN 13948 Odolnost proti prorůstání kořínků není deklarována

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969, EN 13970

\*) Součást systémové skladby s požární odolností, viz. rozšířená aplikace PAVUS

**Pásky neobsahují nebezpečné látky.**

Je vydán notifikovanou osobou 1020 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Předměřice nad Labem,

Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-050015131 a 050015248, notifikovanou osobou 1301 Technickým a

skúšobným ústavom stavebným, n.o., Bratislava, ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.1301-CPD-0423 a 0424, ktoré

doplňuje každoroční Zpráva o dohledu.

Svoboda nad Úpou, dne 9.1.2013

Miroslav Konečný  
člen představenstva

Jan Adam  
člen představenstva

Ve všeobecných podmínkách jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti...

Přísluší uživateli při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.

KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 27537749, DIČ CZ27537749,  
Výrobní závody  
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou,  
Zbuzany 307, CZ 516 01 Rychnov nad Kněžnou,  
Karlovarská 360, CZ 362 33 Hroznětín,

OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764  
tel. +420 499847511, fax +420 499847516  
tel. +420 499455901, fax +420 499455900  
tel. +420 499455951, fax +420 499455950  
info@kvkparabit.com

www.kvkparabit.com